



### Lithurin® Hard

Lithurin® HARD er en dyptgående betongherder, som reagerer og styrker overflatestrukturen på betongoverflater.

Lithurin® HARD er et impregneringsmiddel, danner ingen overflatefilm og herder betongoverflaten.

Lithurin® HARD er vannbasert og endrer ikke fargen på betongen. Betongen blir mer motstandsdyktig mot slitasje.

En påføring gir langvarig beskyttelse. Lithurin® HARD er emisjonsstestet: resultat (Indoor Air Comfort Gold).

### Bruksområde

- Herding av betongoverflater innendørs og utendørs.
- Brukes i kombinasjon med Lithurin® DENS, SEAL, PROTEC.
- Herder betongoverflaten før diamantsliping.

### Miljømessige fordeler Lithurin® Hard

- Indoor Air Comfort Gold.
- Vannbasert.
- Luktfri.

### Fordeler Lithurin® Hard

- Slitestykken på betongoverflaten blir optimal.
- Slitesterk - en påføring gir langvarig beskyttelse mot slitasje.
- Hurtig tørketid - tørt etter 30 minutter, ved temp + 15-18 °.
- Kan brukes på ny eller eksisterende betong.

### Utstyr som trengs

- Lavtrykksprøyte.
- LC Rider Pad 320.
- Kombiskrubber/ våtstøvsuger.



### Krav til behandling med Lithurin® Hard

- Min temp + 5 ° på betongoverflaten (tilsvarer temp + 10 ° i luften).
- Overflaten må være fri for forurensninger.
- Ved behandling av gamle gulv må overflaten slipes ren før påføring.

Art. no. 1101-H

ab lindec® ønsker å gi riktig informasjon, tekniske beskrivelse og bruksanvisninger for sine produkter, men ab lindec® har ingen kontroll over under hvilke omstendigheter, eller hvordan produktet blandes og påføres; ab lindec® kan derfor ikke holdes ansvarlig for ab lindec® er kun ansvarlig for kvaliteten på produktet ved leveringstidspunktet.

### Bruksanvisning for Lithurin® HARD, innendørs og utendørs

1. Påfør Lithurin® HARD med en lavtrykkssprøyte eller en LC-applikator. La stoffet reagere i cirka 15 minutter. Skrubber deretter overflaten med LC Rider Pad 320 med en glattemaskin eller dobbeltglatte. Ved høye temperaturer; vann overflaten på forhånd.
2. Lithurin® HARD må ligge i bløt på overflaten i minst 15 minutter før den kan begynne å tørke.
3. **Viktig!** Rengjør overflaten med en Kombiskrubber/våtstøvsuger før Lithurin® HARD tørker.
4. På meget tørre overflater; vann overflaten på forhånd i to trinn; en gang dagen før og ytterligere en gang til før påføring.
5. Hvis overflaten allerede har tørket, gjenta fra trinn 1 så raskt som mulig.
6. Ingen rester av Lithurin® HARD må være igjen på overflaten når påføringen er fullført.
7. Under bestemte forhold f.eks. ved lave temperaturer, kraftig vind osv., blir absorpsjonstiden lengre og ved høyere temperaturer blir absorpsjonstiden kortere

### Forbruk

- Maskinglattet overflate: ca. 0,15 liter/ m<sup>2</sup>.
- Ikke maskinglattet overflate: ca. 0,2-0,4 liter/m<sup>2</sup>.



ab lindec® ønsker å gi riktig informasjon, tekniske beskrivelse og bruksanvisninger for sine produkter, men ab lindec® har ingen kontroll over under hvilke omstendigheter, eller hvordan produktet blandes og påføres; ab lindec® kan derfor ikke holdes ansvarlig ab lindec® er kun ansvarlig for kvaliteten på produktet ved leveringstidspunktet.